

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 27/10/2009
DATE DE MISE À JOUR : 04/03/2010
VERSION : 02

Bâtiment et industrie

Sup Hydro poudre

DOMAINES D'UTILISATION

Cuvelages, enduits d'étanchéité, fondations, radiers, chapes, terrasses, piscines, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Hydrofuge imperméabilisant les mortiers, bétons et enduits.

Sup-Hydro poudre :
- Obstrue les capillarités afin de rendre les bétons parfaitement étanches.
- Réduit les efflorescences.
- Diminue le retrait par réduction de l'eau de gâchage.
- Améliore la résistance au gel des mortiers et enduits durcis.
- Améliore les parements par son action plastifiante.
- Ne modifie pas les propriétés mécaniques.

APPLICATION

Mélanger **Sup-Hydro poudre** avec la préparation avant l'ajout de l'eau de gâchage.

RENDEMENT

- **Pour mortiers et bétons :**
1 dose de 500 g pour 35 kg de ciment.

- **Pour enduits :**
1 dose de 500 g pour 100 kg d'enduit.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France
Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros